

Моторно уље RAVENOL HST 5W-40

CleanSynto®

Вискозност: 5W-40

Синтетички



1 л

Чланак:
1111147-001
Чланак:
1111147-001-01-999
Баркод:
4014835856523



4 л

Чланак:
1111147-004
Чланак:
1111147-004-01-999
Баркод:
4014835856554



5 л

Чланак:
1111147-005
Чланак:
1111147-005-01-999



10 л

Чланак:
1111147-010
Чланак:
1111147-010-01-999
Баркод:
4014835856615



20 л

Чланак:
1111147-020



20 л, есобох

Чланак:
1111147-B20
Чланак:
1111147-B20-01-888



60 л

Чланак:
1111147-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1111147-D60



208 л

Чланак:
1111147-208



208 л, штампано буре

Чланак:
1111147-D28



1 000 л

Чланак:
1111147-700

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SN Plus, SP	
ACEA	A3, B4	
Одобрен произвођач	BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00	
Испуњава захтеве	Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-10896, Chrysler MS-12991, Fiat 9.55535-Z2, GM GM-LL-B-025, MB 226.5, MB 229.3, PSA B71 2296	
Густина на 20°C	847 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	13.3 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	78.2 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	173	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	3.91 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -30°C	5480 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -35°C	25.000 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-42 °Ц	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	7.4 %	ASTM D5800
Температура паљења	240 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	12 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.19 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Geely

92432F101, 550046104, 92432F100

Renault

7711658110, 7711943690, 7711943689, 7711943691, 7711658111

УАЗ

000000473400600, 000101001054002, 473400600, 000101004054002

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
5 л	1111147-005-01-999	
20 л, есовох	1111147-B20-01-888	
60 л	1111147-060-01-999	
208 л	1111147-208-01-999	