

Уље за пренос RAVENOL MZG 80W-90

Вискозност: 80W-90

Минерално уље



1 л

Чланак:
1223105-001
Чланак:
1223105-001-01-999
Баркод:
4014835734616



4 л

Чланак:
1223105-004
Чланак:
1223105-004-01-999
Баркод:
4014835734692



10 л

Чланак:
1223105-010
Чланак:
1223105-010-01-999
Баркод:
4014835734647



20 л

Чланак:
1223105-020
Чланак:
1223105-020-01-999
Баркод:
4014835734623



20 л, еsobox

Чланак:
1223105-B20
Чланак:
1223105-B20-01-888
Баркод:
4014835789425



60 л

Чланак:
1223105-060
Чланак:
1223105-060-01-999
Баркод:
4014835734661



208 л

Чланак:
1223105-208
Чланак:
1223105-208-01-999
Баркод:
4014835734685



1 000 л

Чланак:
1223105-700
Чланак:
1223105-700-01-999
Баркод:
4014835734678

RAVENOL MZG 80W-90 GL-4 – минерално уље за пренос направљено од високо пречишћеног базног уља са додатком комплекса специјалних адитива. Пружа високу носивост, заштиту од хабања и отпорност на оксидацију.

Гарантује добре вискозно-температурне карактеристике, ниску температуру очвршћавања и одсуство пене у свим различитим условима рада и режимима.

Дизајниран за савремене мењаче, диференцијале, преносне кутије, хипоидне мењаче задње осовине и друге елементе преноса за које произвођач препоручује употребу мазива са високим садржајем адитива против хабања.

Примена **Getriebeoel MZG SAE 80W-90 GL-4** обезбеђује:

- Добро пријањање и подмазивање под притиском
- Одличну отпорност на оксидацију
- Одличне вискозно-температурне особине
- Одличну заштиту од хабања
- Заштиту од пене
- Неутрално понашање у односу на заптивне материјале

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	GL-4	
Одобрен произвођач	ZF TE-ML 16A, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 19A	
Испуњава захтеве	DTFR 13B100 (MB 235.1), Ford SQM-2C 9008-A, MAN 341 Type E1, MAN 341 Type Z1, MB 235.1, MB 235.14, ZF TE-ML 02B	
Испуњава спецификације	MIL-L-2105 D	
Густина на 20°C	879 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	14 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	126.9 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	108	DIN ISO 2909
Вискозност, Брукфилд на -26°C	45.600 мПа*с	ASTM D2983
Тачка стињавања	-33 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	244 °Ц	DIN EN ISO 2592
Испитивање корозије бакра, на 121°C / 3х	1b	ASTM D130

Аналоги OEM

Alpine

100681, 0100681, 0100682, 100682, 100683, 0100683, 0100684, 100684, 0100685, 100685

DAF

1660084, 1731974, 1660083, 1678853, 1660082, 1739298

FEBI

170153, 170154, 170165

Hyundai Motor

430000460, 0430000460

Hyundai XTeer

1011018, 1041421, 1120007

SsangYong

0000000801

Volvo

1161932, 1161933, 1161280

ZF

0671090498, 0671090503, 0671090504

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1223105-001-01-000	4014835130364
	1223105-001-06-000	4014835640283
		2200000034304
10 л	1223105-010-01-000	4014835640214
		2200000031419
20 л	1223105-020-01-000	4014835130142
		2200000024305
		2200000034274
60 л	1223105-060-01-100	4014835130166
208 л	1223105-208-01-000	4014835130180
		2200000049308
1 000 л	1223105-001-06-000	2200000031747
		4014835640283