

## ***RAVENOL Hydraulikoel HVLP-D 68***

**Вискозност: 68**

**Минерално уље**



**20 л**

Чланак:  
**1323366-020**



**60 л**

Чланак:  
**1323366-060**



**208 л**

Чланак:  
**1323366-208**

## Карактеристике

| Име                    | Значење                                                                                                                                                                                                             | Ревизија        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Испуњава захтеве       | AFNOR 48-603 HV, Cetop RP 91H HV, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, ISO 6743/4-HV, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, U.S. Steel 136 |                 |
| Испуњава спецификације | DIN 51524-3                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Густина на 20°C        | 858 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                               | EN ISO 12185    |
| Боја                   | Жута                                                                                                                                                                                                                | visual          |
| Вискозност на 100°C    | 11.6 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                             | DIN 51562-1     |
| Вискозност на 40°C     | 66.5 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                             | DIN 51562-1     |
| Индекс вискозности VI  | 171                                                                                                                                                                                                                 | DIN ISO 2909    |
| Тачка стињавања        | -42 °C                                                                                                                                                                                                              | DIN ISO 3016    |
| Температура паљења     | 242 °C                                                                                                                                                                                                              | DIN EN ISO 2592 |