

Пластична мазива RAVENOL Waelzlagerfett LI-86



1 кг

Чланак:
1340105-001
Чланак:
1340105-001-03-000
Баркод:
4014835200838



5 кг

Чланак:
1340105-005
Чланак:
1340105-005-03-000
Баркод:
4014835200852



10 кг

Чланак:
1340105-010
Чланак:
1340105-010-03-000
Баркод:
4014835200845



15 кг

Чланак:
1340105-015



25 кг

Чланак:
1340105-025
Чланак:
1340105-025-03-000
Баркод:
4014835200821



100 г

Чланак:
1340105-100
Чланак:
1340105-100-04-999
Баркод:
4014835844575



180 кг

Чланак:
1340105-180
Чланак:
1340105-180-03-000
Баркод:
4014835200876



200 г

Чланак:
1340105-200



400 г

Чланак:

1340105-400

Чланак:

1340105-400-04-999

Баркод:

4014835768444

RAVENOL Wälzlagerfett LI 86 – ууниверзално водоотпорно пластично мазиво на бази минерала, користећи литијумски сапун као средство за згушњавање, пружајући заштиту од оксидације и корозије.

Густа и лепљива, има одличну адхезију за метале, добру способност пумпања на ниским температурама. Има одлична својства одбијања прљавштине и отпорности на испирање водом.

Дизајниран за примену у различитим типовима аутомобилских механизма и за индустријску опрему. Препоручује се за подмазивање брзих клизних и котрљајућих лежајева.

Препоручује се за мазивање шасије, мазивање грађевинске технике, пољопривредне опреме у условима високих оптерећења, као и за примену у тропским условима.

Примена **Wälzlagerfett LI 86** обезбеђује:

- универзалну примену за различите врсте технике
- добру отпорност на смицање
- одличну заштиту од хабања
- одличну механичку и хемијску стабилност
- врхунску заштиту од корозије
- одличан отпор старењу
- добро пумпање чак и на ниским температурама

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава спецификације	DIN 51502 K3K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCFA3	
Боја	Светло браон	visual
Згушњивач	Литијумски сапун	DIN 51757
NLGI-Class	3	DIN 51818
Класификација производа	K3K-30	DIN 51502
Радна температура	-30 / +130 °Ц	DIN 51825
Радна температура (краткорочно)	150 °Ц	DIN 51757
Пенетрација, 60 циклуса	220-250	ISO 2137
Испитивање заштите од корозије, влажна комора	1	DIN 51802
Тачка капања	190 °Ц	DIN ISO 2176
Испитивање корозије бакра, 120°Ц/24х	1	DIN 51811
Водоотпоран (3 сата/90°Ц)	1-90 °Ц	DIN 51807-1
VKA Оптерећење заваривања	2000 - 2200 Н	DIN 51350-4
Вискозност, кинематичка, на 40°Ц	130 мм²/с	DIN 51562-1

Аналоги OEM

BMW

83232208093

FEBI

31942

Ford

2019057, 1776432

General Motors

1948336, 90510336, 93165631

Volkswagen Group

G052150A2, G052168A1

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
15 кг	1340105-015-03-000	
400 г	1340105-400-04-000	4014835200814 2200000027207